Утверждаю
Начальник лаборатории
_____Султанов А.А.
«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ R-20 от 28.01.2025 г.

Наименование лаборатории: ООО «Regional Testing Centre
Адрес: Акдарьинский район Самаркандской области МСГ Чорбог, тел. +998915492750
Наименование заказчика: ООО «ARMA HOUSE»
Наименование продукции: Арматура базальтокомпозитная Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 mm.
Наименование изготовителя: -
Обозначение и данные маркировки объекта испытаний: АБК-4-800/50-ГОСТ 31938-2012; АБК-6-800/50-ГОСТ 31938-2012; АБК-8-800/50-ГОСТ 31938-2012; АБК-10-800/50-ГОСТ 31938-2012; АБК-12-800/50-ГОСТ 31938-2012; АБК-14-800/50-ГОСТ 31938-2012. Образцы представлены заказчиком 21.01.2025 г.
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Цель, задачи и вид испытаний: Проведение испытаний и установление соответствия требованиям ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций»
НД на объекты испытаний: ГОСТ 31938-2012 «арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций»
НД на методы испытаний: ГОСТ 12004-81 «Арматура стальная. Методы испытания на растяжение»

При испытании использовались следующие приборы и средства измерений:	**Условия испытаний:**
Штангенциркуль ШЦ № Б894648 (сертификат метрологической поверки №2024-25349 до 09.04.2025), линейка металлическая (сертификат метрологической поверки № 2024-25347 до 09.04.2025), разрывная машина Р-50 (сертификат метрологической поверки № 50299190 до 31.07.2025), психрометр цифровой (сертификат метрологической поверки № 2024-306462 до 16.07.2025 г.)	Лабораторные условия -температура окружающей среды от +22 до +23˚С -относительная влажность от 55 до 57 %

Результаты испытаний

№	Вид испытаний	Метод испытаний, пункт НД	Значения требований по НД (пункт НД)	Фактическое значение	Выводы
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Предел прочности при растяжении, МПа: - Ø4; - Ø6; - Ø8; - Ø10; - Ø12; - Ø14.	ГОСТ 12004-81	Не менее 800 **(п.5.1.4, табл 4)**	 820 845 815 830 840 820	соот-ет

Примечание: Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Дата проведения испытаний: 21-28.01.2025 г.
Дата подписания протокола: 28.01.2025 г.

Испытатель: **Турсунов У.К.**

Утверждаю
Начальник лаборатории
_____Султанов А.А.
«28» января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ R-20/1 от 28.01.2025 г.

Наименование лаборатории: ООО «Regional Testing Centre
Адрес: Акдарьинский район Самаркандской области МСГ Чорбог, тел. +998915492750
Наименование заказчика: ООО «ARMA HOUSE»
Наименование продукции: Сетка базальтокомпозитная из арматуры Ø4 mm с шагом продольных и поперечных стержней 100, 150 и 200 mm.
Наименование изготовителя: -
Обозначение и данные маркировки объекта испытаний: Образцы представлены заказчиком 28.01.2025 г.
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Цель, задачи и вид испытаний: Проведение испытаний по определению размеров ячеек и соответствия требованиям рабочей документации.
НД на объекты испытаний: Рабочая документация.
НД на методы испытаний: ГОСТ 26433.0-85 «Правила выполнения измерений», ГОСТ 26433.1-89 «Правила выполнения измерений»

При испытании использовались следующие приборы и средства измерений:	**Условия испытаний:**
Штангенциркуль ШЦ № Б894648 (сертификат метрологической поверки №2024-25349 до 09.04.2025), линейка металлическая (сертификат метрологической поверки № 2024-25347 до 09.04.2025), психрометр цифровой (сертификат метрологической поверки № 2024-306462 до 16.07.2025 г.)	Лабораторные условия -температура окружающей среды от +22 до +23˚С -относительная влажность от 55 до 57 %

Результаты испытаний

№	Вид испытаний	Метод испытаний, пункт НД	Значения требований по НД (пункт НД)	Фактическое значение	Выводы
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Размер ячейки, mm - для сетки шагом 100 mm; - для сетки шагом 150 mm; - для сетки шагом 200 mm.	ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89	 100x100 150x150 200x200	 100x100 150x150 200x200	соот-ет

Примечание: Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Дата проведения испытаний: 28.01.2025 г.
Дата подписания протокола: 28.01.2025 г.

Испытатель: **Турсунов У.К.**